

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА*
на песок СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ (намывной)**
карьера «Буторлыга»
от 03 марта 2026 г.

1. Показатели качества:

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Результат испытаний
1. Насыпная плотность влажного песка, кг/м ³	ГОСТ 8736-2014	1 424
2. Модуль крупности	ГОСТ 8736-2014	1,91
3. Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	ГОСТ 8736-2014	2,3
4. Влажность, %	ГОСТ 8736-2014	3,4
5. Эффективная удельная активность природных радионуклидов, Бк/кг	ГОСТ 30108-94	16,2 ± 10,2 1 класс строительных материалов, может использоваться для всех видов строительства

2. Зерновой состав:

	Диаметр отверстий сит, мм					
	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	<0,16
Частный остаток, %	1,0	1,5	19,4	51,7	17,9	8,5
Полный остаток, %	1,0	2,5	21,9	73,6	91,5	X

Генеральный директор



Ткачев

В.В. Ткачев

**Вся информация о песке: свойства,
характеристики, условия поставки, заказ онлайн на**

www.T-NERUD.ru

* Настоящий паспорт распространяется только на песок указанного вида, отгруженный в указанную дату. Настоящий паспорт не относится к другим пескам данного карьера или к отгрузке в другие даты.

** Указано название по прайс-листу ООО «Тюменьнеруд». Данное название не связано с классификацией по ГОСТ 8736-2014.