



ПАСПОРТ
на кирпично-керамзитовую глину
Кыштырлинского месторождения

1. Качество глинистого сырья Кыштырлинского месторождения определено по результатам разведки и доразведки, на основании геологических отчетов.
2. Характеристика глинистого сырья дана в соответствии с ГОСТ 9169-75 «Сырье глинистое для керамической промышленности. Классификация».

3. Показатели качества:**3.1. Гранулометрический состав.**

Гранулометрический состав глинистого сырья определен по ГОСТ 21216.2-81 и ГОСТ 21216.12-81 и представлен в таблице 1.

Таблица 1.

Размер фракций, мм	более 0,01	более 0,06	менее 0,01	менее 0,001
Частные остатки, % (среднее по месторождению)	26,3	0,1	74,7	47,3

3.2. Засоренность сырья крупнозернистыми включениями.

По количеству включений глина, в основном (92,2%) относится к сырью с низким содержанием включений. По размеру включений, она в основном (70,3%) классифицируется, как сырье со средними включениями.

Содержание крупнозернистых включений определено по ГОСТ 21216.4-81 и приводится в таблице № 2.

Таблица 2.

Содержание включений, % (среднее по месторождению)	
Размером более 5 мм	Размером более 0,5 мм
0,35	0,5

3.3. Содержание карбонатных включений.

Карбонатные включения представлены обломками или створками ракушек, относятся к типу известняка малоактивного.

Карбонатные включения содержатся, в основном, во фракции крупнее 3 мм и составляют 0,005-2,32% от веса глины. Карбонатные включения размером более 5 мм составляют от 0,17 до 2,2%.

Крупные карбонатные включения приурочены к горизонтам 16-20 м, 27-31 м, 33-46 м, 52-60 м.

3.4. Дисперсность и пластичность глинистого сырья.

В основном, глина Кыштырлинского месторождения относится к среднедисперсным глинам с пределами значений от 40,1% до 59,9%.

По пластичности глинистое сырье месторождения относится в основном к группе высокопластичного, меньше - среднепластичного и в небольшом количестве - умереннопластичного сырья.

91% глины - с числом пластичности 32,4; 6% - с числом пластичности 23,0; 3% - с числом пластичности 11,6.

Граница раскатывания - 19,7. Граница текучести - 40,9.

3.5. Минералогический состав глины.

Глина представлена несколькими разновидностями. Одна из них пелит - алевритовой структуры и беспорядочной текстуры нечетко слоистая. Она чередуется слоями, обогащенными кварцем и гидрослюдой, пятнистой от неравномерного распределения окислов железа и примеси глауконита, который придает породе зеленоватый оттенок. Отмечаются участки с сильным окремением породы (халцедон).

Глинистое вещество представлено монтмориллонитом, гидрослюдой и каолинитом. Содержание монтмориллонита в глинах колеблется от 19 до 30%, а гидрослюды от 16 до 45 %.

В глинах содержится две разновидности примесей, суммарное содержание которых достигает 30-40%.

Первая разновидность представлена кварцем, полевыми шпатами, слюдой, хлоритами, гипсом, мелкими зернами пирита и гетита, включениями халцедона. Среднее содержание несвязанного кварца в глине – до 30%

Вторая разновидность обогащена карбонатами (кальцит, сидерит) и аморфным кремнеземом. В отдельных пробах наблюдается присутствие органики, главным образом, в виде окаменелых растительных остатков.

3.6. Химический состав глинистого сырья.

Химический состав глины представлен в таблице 3.

Таблица 3.

Наименование компонентов	Среднее содержание компонентов, %
SiO ₂	57,03
Al ₂ O ₃ + TiO ₂	19,84
CaO + MgO	2,99
SO ₃	1,21
FeO + Fe ₂ O ₃	9,4
K ₂ O + Na ₂ O	3,05

По содержанию Al₂O₃ в прокаленном состоянии глина относится к группе полуокислого сырья, по содержанию Fe₂O₃ в прокаленном состоянии классифицируется как сырье с высоким содержанием красящих окислов.

3.7. Чувствительность глины к сушке.

Глинистое сырье обладает высокой чувствительностью к сушке и относится к среднечувствительному и высокочувствительному сырью. Коэффициент чувствительности к сушке представлен в таблице 4.

Таблица 4.

Среднечувствительное			Высокочувствительное		
% от общ. кол-ва	Коэф-т чувст. к сушке		% от общ. кол-ва	Коэф-т чувст. к сушке	
	от	до		от	до
53,8	1,01	2,0	46,2	2,01	2,92

3.8. Объемная масса глины.

Глина имеет однородную объемную массу, которая составляет 2000 кг/м³.

Коэффициент разрыхления – 1,35. Объемная масса разрыхленной глины – 1480 кг/м³.

3.9. Радиационная характеристика.

Эффективная удельная активность природных радионуклидов составляет – 96,6±18,8 Бк/кг, при гигиеническом нормативе – не более 370 Бк/кг.

Глинистое сырье по эффективной удельной активности природных радионуклидов относится к 1 классу строительных материалов в соответствии с санитарными правилами СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009».

3.10. Огнеупорность глины.

По огнеупорности – 1270 – легкоплавкая.

3.11. Спекаемость глины.

По спекаемости – группа неспекающегося глиняного сырья.

3.12. Естественная влажность глины.

Естественная влажность глины составляет 24-40%.

4. Глинистое сырье месторождения однородно. Глины Кыштырлинского месторождения различных горизонтов характеризуются близкими показателями физико-механических, химических и керамических свойств.

Коммерческий директор



А.Е. Коробков

**Вся информация о песке и глине: свойства,
характеристики, условия поставки, заказ онлайн на**

www.T-NERUD.ru