

ПАСПОРТ*
на песок сухой добычи
карьера «Мудлашовский»
от 17 ноября 2017 г.

1. Показатели качества:

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Результат испытаний
1. Насыпная плотность влажного песка, кг/м ³	ГОСТ 8735-88	1 378
2. Модуль крупности	ГОСТ 8735-88	0,67
3. Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	ГОСТ 8735-88	1,0
4. Влажность, %	ГОСТ 8735-88	7,2
5. Эффективная удельная активность природных радионуклидов, Бк/кг	ГОСТ 30108-94	36,5 ± 12,8 1 класс строительных материалов, может использоваться для всех видов строительства

2. Зерновой состав:

	Диаметр отверстий сит, мм					
	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	<0,16
Частный остаток, %	-	0,1	0,8	5,8	52,1	41,2
Полный остаток, %	-	0,1	0,9	6,7	58,8	

Коммерческий директор



А.Е. Коробков

**Вся информация о песке и глине: свойства,
характеристики, условия поставки, заказ онлайн на**

www.T-NERUD.ru

* Настоящий паспорт распространяется только на песок указанного вида, отгруженный в указанную дату.