

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
на песок ДЛЯ ОТСЫПКИ (намывной)
карьера «Буторлыга»
от 27 июля 2026 г.

1. Показатели качества:

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Результат испытаний
1. Насыпная плотность влажного песка, кг/м ³	ГОСТ 8736-2014	1 328
2. Модуль крупности	ГОСТ 8736-2014	0,73
3. Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	ГОСТ 8736-2014	2,2
4. Влажность, %	ГОСТ 8736-2014	5,9
5. Эффективная удельная активность природных радионуклидов, Бк/кг	ГОСТ 30108-94	16,2 ± 10,2 1 класс строительных материалов, может использоваться для всех видов строительства

2. Зерновой состав:

	Диаметр отверстий сит, мм					
	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	<0,16
Частный остаток, %	0,0	0,0	0,1	2,4	67,9	29,6
Полный остаток, %	0,0	0,0	0,1	2,5	70,4	X

Заключение: Песок соответствует требованиям ГОСТ 8736-2014 "Песок для строительных работ. Технические условия".

Генеральный директор



В.В. Ткачёв

www.t-nerud.ru